

Finalit Nr. 24

Schutzlack für Marmor + Granit



- UV- und säurebeständiger Extremschutz arbeitsplatten und Tische - polieren notwendig!
- Nur für den Innenbereich!
- Ausgezeichneter Graffiti-Schutz!
- Normal saugende Materialien: Nr. 21, Nr. 24
- Stark saugende Materialien: Nr. 21S, Nr. 21 u. Nr. 24

- Pur anzuwenden
- 1L reicht für bis zu 10 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- pH-Wert: nicht anwendbar



1) Das Produkt – Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit



a) Materialien

Besonders geeignet für: Waschtische, Küchenabdeckplatten, Steintische sowie für Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Ziegel, Klinker, Solnhofener, Kalkstein, Sandstein, Naturstein generell, Terrazzo, Agglo Terrazzo, Betonstein. Nicht geeignet für lösungsmittlempfindliche Flächen!

b) Eigenschaften

- Nicht geeignet für Flächen, die atmungsaktiv bleiben müssen; ganz leichte Atmungsaktivität bei einmaligem Auftragen.
- Kann auf hinterlüftete Böden (nicht auf Kellerböden! Nur solche, wo eine Luftzufuhr von unten gegeben ist) oder Wände, die weniger als 3% Feuchtigkeit enthalten, und die nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen können, einmal (!!) dünn aufgetragen werden.
- Wichtig bei Versuchen - Finalit Nr. 24 Schutzlack hat eine Durchrocknungszeit von 48 Stunden – erst danach entfaltet das Produkt zur Gänze seine Widerstandsfähigkeit! Nach diesem Zeitraum ist das Produkt auch beständig gegen übliche Säuren im Haushalt und auch gegen Desinfektionsmittel in Operationssälen. Um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, sollte man Finalit Nr. 24 Schutzlack nach dem Auftragen und Austrocknen (mind. 1 Stunde) mit einem weißen Pad + Handmaschine oder Einscheibenmaschine aufpolieren.
- GANZ WICHTIG !!! Schlierenbildung, wenn nicht SOFORT nachgewischt wird! Durch das Nachwischen können zB Tischplatten in der Werkstätte imprägniert werden, ohne dass man Staubpartikel in der Imprägnierung vorfindet. Das Produkt ist in 5 Minuten getrocknet und die Platten können sofort verpackt werden. Sollten in seltenen Fällen Schlieren entstehen, kann man diese durch nochmaliges Auftragen von Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor und Granit und SOFORTIGEM Nachwischen - mit Druck - wieder entfernen.

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perleffekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

c) Anwendung

Bei **NORMAL SAUGENDEN MATERIALIEN**: Mit Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund vorbehandeln, dann Nr. 24 Schutzlack für Marmor und Granit verwenden!

Bei **STARK SAUGENDEN MATERIALIEN**: Mit Finalit Nr. 21S Porenfüller vorbehandeln, dann Nr. 21 Fixativ Tiefengrund verwenden und mit Nr. 24 Schutzlack für Marmor und Granit imprägnieren!



- Die Objekttemperatur muss beim Auftragen über +10°C liegen!
- Die zu bearbeitende Fläche muss sauber und trocken sein!
- Finalit Nr. 24 Schutzlack unverdünnt 1-2 mal auf die trockene Fläche mit Strip oder durch Sprühen gleichmässig auftragen und sofort mit einem Frotteetuch nachwischen, um eventuelle Überschüsse oder Schlierenbildung zu vermeiden.
- Alternative zum händischen Nachwischen bei Großflächen: Mit Einscheibenmaschine, weißem Pad und darunter einem Frotteetuch, arbeiten!
- Austrocknungszeit ca. 1 Tag
- Glanz tritt automatisch ein.

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit



a) Stark saugende Materialien

Bei stark saugenden Materialien Vorbehandlung mit Finalit Nr. 21S Porenfüller 2mal in Zeitabständen von 2 Stunden auftragen, nach weiteren 2 Stunden Finalit Nr. 21 Fixaktiv Tiefengrund – und erst dann Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor und Granit.

b) Arbeitsweise

Die Arbeiten sind bei geschliffenen, polierten oder gebürsteten Böden am besten von 2 Personen durchzuführen, damit sofort nachgewischt werden kann (die 1. Person trägt auf, die 2. wischt sofort mit Frotteetuch nach).

c) Bei Böden und Wänden

Bei Garagenböden, Industrieböden, Werkstattböden nur einmal auftragen! Der Boden muss trocken und sauber sein, muss weniger als 3% Feuchtigkeit enthalten und darf nicht von unten mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

d) Bei Küchenplatten:

- Nr. 24 Schutzlack unverdünnt 1-5mal je nach Saugfähigkeit des Materials auf die trockene Fläche mittels Tuch auftragen.
- Gleichmäßig verteilen und sofort mit Frotteetuch nachwischen.
- Der Glanz tritt automatisch ein. Eigenversuche notwendig!

3) Spezifikation



Aussehen	Flüssig, farblos
pH-Wert	Nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 20l Blechgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Ablauffrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen



Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

5) Anmerkung



Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.