

Finalit Nr. 7+

Radikal-Graffiti-Lackentferner

- Entfernt Graffiti, Klebe- und Lackrückstände, Klebefolien, Teppich- und Tapetenkleber, Nagellack, Filzstiftverfärbungen und Bleistifte, Epoxydharz und Kaugummi

- Pur anzuwenden, pastös oder flüssig
 - 1 kg reicht für bis zu 10 m², je nach Verschmutzungsgrad
 - Frei von Chlorkohlenwasserstoffen, aromatenfrei, geruchsarm, Abbeizwirkung und -geschwindigkeit einzigartig, nicht toxisch, kein Verfärben, kein Angreifen von Metall
 - pH-Wert: Nicht anwendbar.



1) Das Produkt – Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner



a) Materialien

Achtung: Polierter Marmor, Kalkstein und mineralische Stoffe können von Finalit Nr. 7+ leicht angeätzt werden. Eigenversuche notwendig! Nicht geeignet für lösungsmittlempfindliche Flächen (zB kunstharzgebundene Industrieböden, Putze, Farben, Agglo-Marmor, Estrazzoböden/Kunstharzböden).

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perl-Effekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

b) Anwendung



- Mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger vorreinigen (nur bei Graffiti und Lacken).
- Einwirkzeit ca. 10 Minuten,
- Mit Wasser gründlich nachwaschen.
- Zu behandelnde Flächen wenn möglich anwärmen und trocknen.
- Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner mittels Schwamm, Pinsel oder Spachtel satt messerrückendick auftragen.
- Einwirkzeit ca. 5-60 min, dann Anstrich mittels Hochdruckreiniger oder Wasser-Sandstrahlen entfernen.
- Im Falle von Farbpigmentrückständen (Schattierungen): Finalit Nr. 12 Fleckenkiller (Kompressen anlegen, 1-5 Stunden einwirken lassen) anwenden. Dadurch werden diese ausgebleicht.
- Entlackte Flächen und benützte Arbeitsgeräte mit Finalit Nr.1 Intensiv-Reiniger reinigen.
- In Ausnahmefällen kann eine längere Einwirkzeit oder zweimaliges Auftragen notwendig sein.

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner



a) Graffiti auf Sandstein oder Putz

Will man Graffiti zB auf Sandstein oder grobporigen Materialien entfernen, empfiehlt es sich, diese Stellen mit Quarzsand 0,1-0,5 mm mit Hilfe einer Autopoliermaschine und einem braunen Pad abzureiben, damit man die Farbreste aus den Mikroporen entfernen kann. Mit Wassersandstrahlgerät (an den Wänden mit „Krake“) max. 150 bis 180 bar und Wasser sowie Quarzsand 0,1-0,5 mm, abstrahlen.

Nachdem sich die Poren nicht nur senkrecht, sondern auch waagrecht ausdehnen („seitliche Gänge“), können trotzdem Schattierungen zurückbleiben. Diese kann man mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller (mittels Komresse) ausbleichen und somit entfernen.

b) Teppichboden & Kleberrückstände

Wird ein Teppichboden entfernt und danach Naturstein oder Fliesen verlegt, müssen die Kleber-rückstände (vom Teppichkleber) unbedingt entfernt werden.

Vorgang: Fläche am Abend mit Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner einspachteln – am nächsten Tag den aufgeweichten Kleber mit Spachtel entfernen. Noch besser: mittels Quarzsand 0,1-2,0 mm und Einscheibenmaschine, Schleifbürste, Korn 180 und Wasser, Kleberrückstände entfernen.

c) Entfernung von Kaugummi

Vorgang: Kaugummi abspachteln, Finalit Nr. 7+ Radikal-Graffiti-Lackentferner pastös oder flüssig auftragen (Einwirkzeit: ca. 30 min), anschließend mit Quarzsand 0,1-2,0 mm, Einscheibenmaschine und Schleifbürste, Korn 180 oder mit Wassersandstrahlreiniger randfrei entfernen.

d) Epoxydharz-Rückstände

Sehr gut geeignet zum Entfernen von Epoxydharz-Rückständen, die durch unzureichendes Nachwaschen bei Epoxydharz-Verfugungen entstehen.

Vorgang: Flüssig aufsprühen, Einwirkzeit ca. 30 min, mittels Quarzsand 0,1-2,0 mm, Einscheibenmaschine und Schleifbürste, Korn 180 oder mit Wassersandstrahlreiniger randfrei entfernen.

3) Spezifikation



Aussehen	Flüssig, weisslich
pH-Wert	Nicht anwendbar.
Verpackung	0,25l, 1kg, 5kg Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost und Hitze schützen. Empfohlene Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen



Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden.

5) Anmerkung



Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.