



HÄRTER FÜR HARTWACHS-ÖL EXPRESS

Verringert die Trocknungszeit für
Hartwachs-Öl Express deutlich.



6632 Farblos



Produktbeschreibung:

Farbloser spezieller Polyisocyanat-basierter Härterzusatz für Hartwachs-Öl Express zur Verkürzung der Trocknungszeit.

Anwendungsbereiche:

Osmo Härter für Hartwachs-Öl Express dient als Zusatz zum Hartwachs-Öl Express für eine beschleunigte Trocknung.

Inhaltsstoffe:

Aliphatisches Polyisocyanat, Methoxypropylacetat.
Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,15 g/cm³
Viskosität: 36s (4 mm, DIN 53211)
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 45 °C nach DIN 53213
pH-Wert:

Lagerfähigkeit:

1 Jahr und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Reste des fertig gemischten Produktes können nicht gelagert und erneut verwendet werden.

Vorbereitung:

Die notwendigen Vorbereitungen zum Einsatz des Hartwachs-Öls Express werden durch die Verwendung des Härter-Zusatzes nicht beeinflusst. Diese sind uneingeschränkt gültig. Hierzu die Produktinformation des Hartwachs-Öls Express beachten.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

Verarbeitung:

Härter für Hartwachs-Öl Express vollständig dem Hartwachs-Öl Express (2,5 l) begeben und verrühren, sodass die beiden Komponenten gut vermischt sind. Die weiteren Verarbeitungshinweise des Hartwachs-Öls Express werden durch die Verwendung des Härter-Zusatzes nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 1-2 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.



Hinweise:

Durch den Zusatz des Härters wird die Topfzeit auf ca. 60 Minuten reduziert. Nie mehr Material anmischen, als in ca. 45 Minuten verarbeitet werden kann. Wird nicht der gesamte Inhalt des Hartwachs-Öl Express Gebindes benötigt, die benötigte Menge mit 6 % Härter-Zusatz in einem extra Gefäß anmischen!

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer. (< 0,1% Diisocyanate (REACH XVII #74))
Sicherheitshinweise: Von Hitze/offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung:

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 05 01*). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

6632 Farblos

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 08/23



Achtung