



0036
22

Gutta Werke GmbH
Bahnhofstrasse 51-57
D-77746 Schutterwald
Tel.: 0049(0)781 609-0
Fax: 0049(0)781 609-3 200
e-mail: info@gutta.com
www.gutta.com

Pultvordach PT/ET; PT/L; PT/XL; PT/G; PT/GR; PT/LED; PT Secco; PT/LD; PT/SE; Aktionsvordach

DoP No.: S/7600/0405
EN 1090-1:2009+A1:2011

Diverse Abmessungen

Eigenschaften

Geometrische Toleranzen:	Pass EN 1090-3
Schweißbeugung:	EN AW-6061 T6 und EN AW – 6063 Pass EN 1011-4 und EN 1999-1-1
Bruchzähigkeit:	NPD
Feuerwiderstand:	NPD
Brandverhalten:	Class A1
Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit:	NPD
Ermüdungsfestigkeit:	NPD
Freisetzung von Cadmium:	NPD
Freisetzung von radioaktiver Strahlung:	NPD
Dauerhaftigkeit beschichtet:	Pass EN 1999-1-1
Bemessung:	EN 1999-1-1
Herstellung:	EXC 1 CS-034/2006 und EN 1090-3